

Ръчна полиуретанова пена с висок коефициент на разширение

Описание на продукта

Полиуретановата пена е универсална пена за запълване и свързване при външни и вътрешни строителни дейности. Използва се за монтиране на врати, дограми, запълване на отвори и пукнатини, както и за термична изолация на тръби. Устойчива е на всички атмосферни условия, включително изпарения на солена вода и влага.

Свойства

Еднокомпонентна, втвърдяваща се под въздействието на влажността полиуретанова пена с много добра способност за разширение. Отлично залепва към повечето строителни материали като дърво, бетон, плочки, метал и алуминий. Топло- и звукоизолационна. Може да се реже и боядисва след втвърдяване. Лесна за нанасяне.

Технически данни

Основа: полиуретан
 Механизъм на втвърдяване: атмосферна влага
 Плътност: $23 \pm 3 \text{ kg/m}^3$
 Образуване на повърхностен филм: 10 мин
 Готовност за рязане: 25 мин
 Стабилност на размерите: -1,62 %
 Якост на натиск: 25 kPa
 Якост на опън: 35,7 kPa
 Якост на срязване: 30,57 kPa
 Якост на свързване: 6,40 MPa
 Получено количество втвърдена пена: 600–700 g: <40 литра
 700–800 g: 40 - 50 литра
 800–900 g: 45 - 55 литра

Нанасяне

Температура на нанасяне: +5 °C до +35 °C
 Температурна устойчивост: -30 °C до +80 °C
 Повърхността за нанасяне трябва да е здрава, чиста, суха и обезпашена и обезмаслена. Повърхностите трябва да се навлажнят преди нанасяне на полиуретановата пена. Най-подходящата работна температура на полиуретановата пена е между 20–25°C. Флаконите, съхранявани при ниска температура, трябва да се използват след престой на стайна температура за определено време (около 20 минути). Разклатете флакона енергично около 30 пъти преди употреба.

Съхранение на склад

Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.
 Срокът на съхранение е 12 месеца при температури между +5 °C и +25 °C.



Code	Barcode
PP300	8606106732863
PP500	8606007997552
PP750	8606007997545

Предупреждение

Избягвайте контакт с кожата и очите. Използвайте ръкавици преди нанасяне. Пазете от замръзване, пряка слънчева светлина и температури над 50 °C. Нанасяйте в добре вентилирани помещения. Не вдишвайте изпаренията. Не пушете. Не излагайте на открити пламъци.

Здраве и безопасност

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и обезвреждане на химични продукти, потребителите трябва да се обърнат към най-актуалния информационен лист за безопасност на материала, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Логистични данни

Баркод	8606106732863			Код
Дължина на флакона	19,8			PP300
Ширина на флакона	6,6			
Опаковка	Размери	Брой кутии	Брой флакони	Брутно тегло (кг)
Търговска опаковка	28x22x23	1	12	4
Транспортна опаковка	28x22x23	1	12	4
Палет за съхранение	1200x800x2200	70	840	300
Палет за транспорт	1200x800x2200	70	840	300

Баркод	8606007997552			Код
Дължина на флакона	23,6			PP500
Ширина на флакона	6,6			
Опаковка	Размери	Брой кутии	Брой флакони	Брутно тегло (кг)
Търговска опаковка	28x22x26	1	12	6,3
Транспортна опаковка	28x22x26	1	12	6,3
Палет за съхранение	1200x800x2200	70	840	460
Палет за транспорт	1200x800x2200	70	840	460

Баркод	8606007997545			Код
Дължина на флакона	34			PP750
Ширина на флакона	6,6			
Опаковка	Размери	Брой кутии	Брой флакони	Брутно тегло (кг)
Търговска опаковка	28.2x22x36	1	12	9,3
Транспортна опаковка	28.2x22x36	1	12	9,3
Палет за съхранение	1200x800x2200	70	840	675
Палет за транспорт	1200x800x2200	70	840	675