

Пистолетна нискоекспандираща полиуретанова пяна

Описание на продукта

Пистолетната нискоекспандираща полиуретанова пяна е универсална пяна за запълване и свързване при външни и вътрешни строителни дейности. Използва се за монтиране на врати, дограми, запълване на отвори и пукнатини, както и за термична изолация на тръби. Устойчива е на всички атмосферни условия, включително изпарения на солена вода и влага.

Свойства

Еднокомпонентна, втвърдяваща се под въздействието на влажността на полиуретанова пяна. Ниският ѝ коефициент на разширяване предотвратява изкривяване или огъване на рамки на врати и прозорци. Разширява се само толкова, колкото е необходимо за създаване на ефективно уплътнение. Запълва и приема формата на пукнатини и празнини. Отлично залепва към повечето строителни материали като дърво, бетон, плочки, метал и алуминий. Топло- и звукоизолационна. Може да се реже и боядисва след втвърдяване. Образува трайна, въздухо- и водоустойчива връзка с повърхности от винил, дърво и метал. Лесна за нанасяне.

Технически данни

Основа: полиуретан

Механизъм на втвърдяване: атмосферна влага

Плътност: $15 \pm 3 \text{ kg/m}^3$

Образуване на повърхностен филм: 10 мин

Готовност за рязане: 15-30 мин

Стабилност на размерите: прикл. -1,09 %

Якост на натиск: 19,9 kPa

Якост на опън: 44,2 kPa

Получено количество втвърдена пяна: 600–700 g: <40 литра

700-800 g: 40 - 50 литра

800-900 g: 45 - 55 литра

900-1000 g: > 55 литра

Нанасяне

Температура на нанасяне: +5 °C до +35 °C

Температурна устойчивост: -30 °C до +80 °C

Повърхността за нанасяне трябва да е здрава, чиста, суха и обезпашена и обезмаслена. Повърхностите трябва да се навлажнят преди нанасяне на полиуретановата пяна. Най-подходящата работна температура на полиуретановата пяна е между 20–25°C. Флаконите, съхранявани при ниска температура, трябва да се използват след престой на стайна температура за определено време (около 20 минути). Разклатете флакона енергично около 30 пъти преди употреба.



Code

Barcode

PPN814P

8606104807204

Съхранение на склад

Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.

Срокът на съхранение е 12 месеца при температури между +5 °C и +25 °C.

Предупреждение

Избягвайте контакт с кожата и очите. Използвайте ръкавици преди нанасяне. Пазете от замръзване, пряка слънчева светлина и температури над 50 °C. Нанасяйте в добре вентилирани помещения. Не вдишвайте изпаренията. Не пушете. Не излагайте на открити пламъци.

Здраве и безопасност

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и обезвреждане на химични продукти, потребителите трябва да се обърнат към най-актуалния информационен лист за безопасност на материала, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Логистични данни

Баркод	8606104807204			Код
Дължина на флакона	33			PPN814P
Ширина на флакона	6,6			
Опаковка	Размери	Брой кутии	Брой флакони	Брутно тегло (кг)
Търговска опаковка	28.2.x22x34	1	12	10
Транспортна опаковка	28.2.x22x34	1	12	10
Палет за съхранение	1200x800x2200	70	840	720
Палет за транспорт	1200x800x2200	70	840	720