

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НА НАРЕДБА № РД -02-20-1/05.02.2015г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ № БТ-032 – 08 – 16

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **ТЕРАКОЛ t°**
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт: **БДС EN 993-5, БДС EN 993-12, БДС EN 1015-12**
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя: **За зидане и шпакловане на камини, огнища и пещи**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД, 1261 с. Мрамор, ул. Боро № 10

ТЕЛ. +359 2 892 39 21

ФАКС +359 2 892 39 45

E-MAIL: boro_techn@boro-bg.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

инж. Павлина Петрова „Боро Теракол“ ООД ТЕЛ. +359 2 892 3947

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо): Изпитвателна лаборатория за строителни материали-направление оценяване съответствието на строителните продукти с Разрешение РОССП-04/12.11.2002 г. и идентификационен № 005 от регистъра на ДАСМ, към Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД извърши изпитване на типа на продукта и издаде протокол за първоначално изпитване No442/28.07.2005г.

(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото))

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/ изчисление/ определяне
Огнеупорност	1450 °С	БДС EN 993-5
Температура на начало на деформация под налягане 0,2 МРа	1180 °С	БДС EN993-12
Якост на сцепление на лепилото с основата (огнеупорна тухла от шамот) -на 7 ден -на 28 ден	0,32 N/mm2 0,49 N/mm2	БДС EN 1015-12
Якост на сцепление на лепилото с основата (огнеупорна тухла от шамот) след термична обработка при 1000 °С на 28 ден	0,09 N/mm2	БДС EN 1015-12

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

гр. София
Декември, 2018 г.

УПРАВИТЕЛ:
/инж.Б.Дачев/

