



ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД

София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, тел. (02) 4470 360;
факс (02) 8720 596; www.eurotest-control.bg, E-mail: office@eurotest-control.bg

ФК 708-3

ПРОТОКОЛ

№ 4П - 0176 / 28.09.2018 г.

1. Битумен грунд - BITUMEN PRIME COATING
(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)
2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОНИКОЛ“ ООД, кл. България КУТ
Пробата е предоставена от клиента.
(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби)
3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 2409:2013; БДС EN ISO 2811-1:2016;
БДС EN ISO 4624:2016; БДС EN ISO 9117-6:2012
(номер на стандартите или валидираните методи)
4. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията със заявка вх.№ 1884/03.09.2018 г.
5. Количество на изпитваните проби: 1 брой, взета от битумен грунд
BITUMEN PRIME COATING, 3 kg
(идентификация и количество на пробите и тяхната маса, обект, други)
6. Период на извършване на изпитването: 03.09.2018 г. до 17.09.2018 г.

ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:.....

Ю. Акрабова



7. Резултати от изпитване

Лабораторен № 1813391, проба № 1, взета от битумен грунд BITUMEN PRIME COATING

№ по ред	Характеристика	Единица на величината	Стойност на характеристиката
1	Изпитване чрез решетъчни нарязи	степен	0
2	Плътност	g/cm ³	0.95
3	Време на съхнене без лепнене	min	85
4	Якост на сцепление при опън към бетон	N/mm ²	1.0

Забележка: ДИЛ не носи отговорност за коректността на пробовземане, сроковете на съхранение и условията на съхранение на пробата за изпитване до постъпването ѝ в лабораторията.

Провели изпитването:.....
/гл.ас.инж. М. Добрева/

.....
/инж. Е. Александрова/

Ръководител направление:.....
/инж. В. Томов /

Директор на
Дирекция изпитвателна лаборатория:.....
/Ю. Акрабова/

