



GRANITO FORTE S.p.A.

Ufficio Commerciale - Amministrativo:
Fiorano Modenese - Via Viazza 1° Tronco, 41
Tel. 0536 / 92 02 88 - Fax 0536 / 84 34 36

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ – ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРЪЖКА

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Преди започване на инсталационния процес, уверете се, че повърхността е добре подгответа, равна и напълно чиста.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЛЕПИЛА

Употребата на подходящо лепило е важна за правилния монтаж.

За полагане на керамични плочки трябва да следвате инструкциите за монтаж предоставени от водещи производители на лепила.

ПОЛАГАНЕ НА ЛЕПИЛАТА И МОНТАЖ НА ПЛОЧКИТЕ: СЪВЕТИ

Разстелете лепилата на площа използвайки подходяща назъбена шпатула.

Натиснете добре плочките, за да осигурите навлажняване на поне 70% от общата повърхност. Когато поставяте плочки на публични места, е важно да нанесете лепилото използвайки техниката за двойно разстилане , за да избегнете празни пространства под плочката.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФУГИ

Важно е да използвате подходяща фуга съобразена с керамичната повърхност на плочката, за която ще се полага.

Трябва да следвате инструкциите осигурени от водещи производители на фуги.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШНОТО КОЛИЧЕСТВО ФУГА

За да елиминирате излишното количество фуга правилно и лесно, следвайте инструкциите дадени от производителя на фугата.

Цементна фуга: Обикновено за цементна фуга, след като е станала матова , /след около 10-20 минути/, почистете с твърда целулозна гъба, с движения по диагонала на фугите. Важно е да спазвате времето за съхнене, за да избегнете излизане на материала от фугите.

Епоксидна фуга: когато сместа все още е прясна, намокрете повърхността с достатъчно вода, емулгирайки със Scotch-Brite подложка, внимавайки да не отмиете фугите.

Остатъчната течност за фугиране може да се отстрани с твърда целулозна гъба /трябва да се сменя, когато е твърде напоена със смола /.



GRANITO FORTE S.p.A.

Ufficio Commerciale - Amministrativo:
Fiorano Modenese - Via Viazza 1° Tronco, 41
Tel. 0536 / 92 02 88 - Fax 0536 / 84 34 36

Много е важно да отстрани епоксидната фуга бързо преди тя да започне да се втвърдява, тъй като е изключително трудно да се премахне след това. Ако епоксидната фуга започне да се втвърдява, се опитайте да добавите 10% алкохол към използваната вода.

ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ

След няколко дни отстрани остатъците със Scotch-Brite подложка или четка за почистване на под /за големи повълхности/.

За стени използвайте неутрално миещо средство в гореща вода. За подове, за измиване използвайте мека киселина разредена според типа повърхност.

Много е важно да пазите мрамор и метални частици чрез предварително облепване с тиксо. Изплакнете обилно с чиста вода, за да отстрани всички остатъци от фуги.

Не използвайте разредени комерсиално достъпни киселини.

ПРОТЕКЦИЯ НА ПОДОВЕТЕ СЛЕД МОНТАЖ

След полагането и почистването ви съветваме да обърнете специално внимание на протектирането на пода, за да се избегне повреда, докато строителите приключат. Покрайте цялата повърхност с подходящо дебел картон.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

РУТИННА ПОДДРЪЖКА

Препоръчваме ви да използвате обикновен неутрален детергент разреден във вода. Избягвайте използването на киселинни или алкални продукти, восъци или импрегнатни метални подложки / желязна или стоманена гъба/.

В случай на сериозно замърсяване използвайте алкален детергент и изплакнете след измиване. Препоръчително е също да протектирате пода от абразивно замърсяване като пясък и чакъл, следвайки няколко прости предпазни мерки/ например използване на подходящи изтривалки/.

ИЗВЪНРЕДНА ПОДДРЪЖКА

В случай на замърсяване, неподлежащо на обикновено почистване, използвайте подходящ детергент за специфичния вид замърсяване. Например за Кока Кола, кафе, вино и органични вещества, използвайте алкални детергенти, за следи от гуми, следи от подметки и лепкавини, използвайте алкални детергенти в абразивна паста, за следи от въглен, тебешир, метални следи, ръжда, емултивни бои, използвайте киселинни детергенти.

Може да бъде полезно да се консултирате на уеб сайта на специализирани производители на детергенти.

GRANITO FORTE S.p.A.

Via Viazza 1 Tronco n° 41
41042 UBERSETTO di FIORANO (MO)
Cod. Fisc. e P. IVA 01559250699

GRANITO FORTE S.p.A.