Rigips® DUO GLET

Гипсова ръчна мазилка и шпакловка 2 в 1

Предимства

- Продукт 2 в 1 – изравняване и шпакловка с един продукт
- Гладки повърхности с бял цвят и с висока здравина.
- Без разпрашаване при шлайфане

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продукт съответстващ на БДС EN 13279.
2 в 1 гипсова мазилка и шпакловка за вътрешни повърхности. Ръчно полагане с дебелина от 2 до 10 mm. За изравняване и шпакловка на бетонови, гипсови и варо-циментови повърхности и за ремонт на стари и наранени повърхности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за многослойно полагане мокро върху мокро в рамките на 1 ден.

- Разход: 1 kg/m2/mm в зависимост от гладкостта на основата
- Време за работа: около 90 минути.





Rigips® DUO GLET

Гипсова ръчна мазилка и шпакловка 2 в 1

ПРИЛОЖЕНИЕ (продължение)

При използването на продукта за повърхностна шпакловка, той следва да се полага или върху предварително навлажнена основа, а при многослойно полагане всеки следващ слой трябва да се полага преди изсъхването на предишния слой (максимум 1 час след полагането на предишния слой) или след навлажняването му.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Внимание!
Помещенията следва да са проветряеми, но защитени от силни течения. Температурата на материала, основата и въздуха в помещенията следва да е между +5°C и +35°C.
Подготовка на материала за изравняване и поправки:
Сместа следва да е по-гъста (1 торба материал се добавя към 13 литра вода).
Подготовка на материала за шпакловка: Сместа следва да е по-рядка (1 торба материал се добавя към 14 литра вода). При двуслойно полагане втората ръка се полага до 1 час след първата ръка (мокро върху мокро). При измазване на силно попиващи основи, те следва предварително да бъдат намокрени. След като материалът напълно попие водата (около 3 минути) разбъркайте ръчно или с бъркалка до получаването на хомогенна пастообразна смес.

Не разбърквайте втори път, тъй като това би могло да съкрати времето за свързване. Избягвайте добавянето на сух материал към вече готовата смес. При необходимост готовата смес може да бъде разредена с добавянето на вода. Сместа лесно се разнася с мистрия. Подходящ за многослойно полагане, мокро върху мокро.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Материалът следва да се транспортира и съхранява на сухо в оригиналните запечатани торби. При използване на част от материала торбата с останалия материал може да бъде затворена и съхранена на сухо за последваща употреба.

ОПАКОВКА

Полиетиленова торба 5 и 20 kg.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на съхранение е отбелязан на торбите.

Rigips® DUO GLET

Гипсова ръчна мазилка и шпакловка 2 в 1

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	CE EN 13279-1
Класификация	B1/20/2
Съставки	Гипс, минерални съставки, добавки
Клас горимост	A1
Зърнометрия	99% под 200µm
Якост на прилепване (към бетон)	≥ 0,1* N/mm2
Якост на огъване	> 1* N/mm2
Якост на натиск	> 2* N/mm2
Време за работа	Приблизително 90 мин
Съотношение материал/вода	Изравняване: 20 kg материал към 13 литра вода Шпакловка: 20 kg материал към 14 литра вода
Разходна норма	1 kg/m2/mm
Палет	55 торби от 20 kg/100 торби от 5 kg

*Граничните стойности са посочени от хармонизирания стандарт (SR EN 13279-1:2009). Декларация за производителност в система IV.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

Saint-Gobain България ЕООД
България, 2230 Костинброд,
ул. Император Константин Велики 13
тел: +359 2 400 37 00 • www.rigips.bg.