



Баумит Баумакол Пруф Гел

Готова за употреба течна хидроизолация, с контролен цвятен пигмент

Предимства

- Бързо съхнене
- Тиксотропна, почти без стичане
- Висока ефективност



Продукт

Водонепропусклива, без разтворители, безфугова и безшевна, съвместима със силикон, трайно еластична течна хидроизолация за полагане под керамични покрития в санитарни и влажни помещения.

Състав

Акрилатна дисперсия на водна основа, без разтворители.

Свойства

Еднокомпонентно, тиксотропно, трайноеластично, уплътнително фолио, готово за употреба - може да се нанася с валяк, четка или маламашка.

Благодарение на гелообразната консистенция е възможно в два работни етапа да се нанесе хомогенен и равномерен слой, който достига готовност за полагане на облицовки след около 3-4 часа при суха дебелина на слоя 0,5 mm.

Контролният цвятен пигмент осигурява допълнителна сигурност както за изпълнителя, така и за клиента. Просветването на първия слой показва недостатъчна дебелина на слоя, а изпълнителят може лесно да провери, че е нанесен втори слой чрез контролна проба.

Хидроизолацията се нанася лесно, равномерно и без пропуски.

Приложение

Само за вътрешно приложение. За безфугово хидроизолиране срещу безнапорно оттичаща се вода, директно под керамичното покритие в мокри помещения, душ-кабини и бани.

Технически данни

Продукт	
Цвят:	жълт + контролен цвятен (черен) пигмент при нанасяне на втория слой
Класификация:	DM
Минимална дебелина на слоя:	0.5 mm
Стандарт:	БДС EN 14891
pH-стойност:	8.5
Категория на качеството:	Premium
Готовност за полагане:	ок. 3 - 4 ч. при 0,5mm дебелина на слоя.

Вариант(и)	Пруф 7 kg	Пруф 25 kg
Рандеман	ок. 3.3 m ² /кофа при двуслойно полагане	ок. 12 m ² /кофа при двуслойно полагане
Разход	ок. 1 - 1.1 kg/m ² за 0,5 mm деб. на изсъхналият слой	ок. 1 - 1.1 kg/m ² за 0,5 mm деб. на изсъхналият слой

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.



Форма на доставка	Кофа 7 kg, 1 палет = 60 кофи = 420 kg Кофа 25 kg, 1 палет = 24 кофи = 600 kg
Съхранение	На сухо и защитено от замръзване място, върху дървени скари, в неотворени оригинални опаковки – около 12 месеца.
Гаранция за качество	Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.
Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).
Основа	Основата трябва да е суха, здрава, незамръзнала, с добра носимоспособност, със стабилна форма, обезпачена, без остатъци от мазнини и масла, вкл. кофражни масла, без нездрави и ронещи се частици, и да отговаря на изискванията на актуално действащите стандарти. Подходящо за приложение върху: ■ бетон ■ газобетон ■ циментови и анхидритни замазки ■ мазилки на циментова основа ■ гипсови продукти ■ плочи от твърда пяна ■ полиестер ■ плочки Не е приложимо: ■ при води под налягане, например водни басейни ■ във външни условия, например балкони и тераси
Подготовка на основата	Остатъчната влажност на основата не трябва да надвишава 2,5 %. Всички попиращи основи се грундират с Баумит ГелПраймер / Баумит Грунд. Грундът се нанася по цялата повърхност с валеж, четка или с машина за пръскане и се оставя да съхне около 15-30 мин. (до 1 час). За непопиращи основи се използва Баумит СуперПраймер, който съхне минимум 1 час (повърхността не трябва да лепне при допир). Неравности в основата в никакъв случай не трябва да се изравняват с хидроизолационния материал, а трябва предварително да се нивелират, например с Баумит Нивело 50.
Преработка	Преди употреба материалът се разбърква леко и се нанася директно от кофата, посредством подходящ валеж в равномерен слой, без непокрити участъци, по цялата основа. Необходимо е минимум двукратно нанасяне с валежа, по възможност в два различни цвята, равномерно и обилно! Всеки слой трябва да изсъхне напълно преди нанасяне на следващия. За по-лесен контрол на дебелината на слоя, се препоръчва първият слой да се нанася в по-тъмен или по-интензивен цвят, а следващият – в по-светъл. Просветването на по-тъмния слой показва недостатъчна дебелина на нанесения материал и трябва да се избягва. Цветният пигмент може да се добавя и на части, като се смесва с хидроизолационния материал. В областта на преходите между „стена-стена“ и „стена-под“ се полага уплътнителна лента Баумакол СтранПлюс. В областта на сифони се полага маншет за сифони (който може да е част от окомплектовката им или да се закупи отделно), а при водоотводни тръби – уплътнителен маншет.
Указания и общи положения	Да се вземат под внимание стандартите, указанията и техническата информация, отнасящи се до основата и покритието. Да не се работи при температури под +5°C или по-високи от +30°C, както и при директно слънцегреене или течение, респективно покритието да се предпазва по подходящ начин до набиране на необходимата якост на уплътнителното фолио! ■ Висока влажност на въздуха и ниски температури удължават времето за съхнене, съответно, високи температури ускоряват процеса на свързване и втвърдяване! ■ Да не се добавят други продукти или допълнителни добавки! ■ Основата и материалите за полагане не трябва предварително да се навлажняват. ■ Посоченото време за полагане трябва стриктно да се спазва – след изтичането му и изсъхване на лепилния слой материалът трябва да се отстрани от основата. Почистване на инструментите Инструментите и замърсените участъци трябва да се почистват веднага след употреба с вода.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.