

ТЕРАКОЛ - клас С1Т

EXTRA+GRESS

Тънкослойно лепило за керамични плочки за вътрешно и външно приложение, и гранитогрес за вътрешно приложение.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Тънкослойно циментово лепило за залепване на теракота, фаянс, керамика на открito и закрито, и гранитогрес (на закрито, максимален размер на плочките 40x40cm). Лепилото дава отлични резултати при полагане на покрития върху бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки и др. Не е подходящо за полагане на плочки върху повърхности подложени на разширение/свиване или вибрации (като гипсокартон, балкони, подове с подово отопление и др.). В тези случаи се препоръчва употребата на еластични лепила, като Теракол Флекс клас S1 или Теракол Супер Флекс клас S2, производство на фирма **Боро Теракол ООД**.

КАЧЕСТВА:

- Съдържа фибри
- Водо- и мразоустойчиво
- Лесно за нанасяне
- За керамични плочки на открито и закрито
- За гранитогрес на закрито
- С намалено свличане
- Произвежда се съгласно **БДС EN 12004**

КЛАСИФИКАЦИЯ: Клас С1Т**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*:**

Начална якост на сцепление при опън след 28 дни: (БДС EN 12004-2)	1,4 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода: (БДС EN 12004-2)	1,1 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след термично третиране: (БДС EN 12004-2)	0,8 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след 25 цикли замръзване/размръзване: (БДС EN 12004-2)	1,4 N/mm ²
Отворено време – якост на сцепление при опън: (БДС EN 12004-2)	1,2 N/mm ² след 20 min 0,4 mm
Плъзгане: (БДС EN 12004-2)	
Реакция на огън: (БДС EN 13501-1)	клас А1

*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°C и относителна влажност на въздуха 50+5%.

РАЗХОД:стени - 3,5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 5 mm.под - 4,5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 7 mm.под - 5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 10 mm

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

ОПАКОВКА:

Многослойни хартиени торби с нетно тегло 25кг.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови, върху дървени скари.

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H315 - Може да причини дразнене на кожата.

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция.

P261 - Да се избягва вдишване на прах

P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриви места.

P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила.

P304+P340 - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух.

P302+P352 - При контакт с кожата –измийте обилно със сапун и вода.

P362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете медицински съвет.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Всички основи да са стабилни, сухи и да не се огъват. Слоеве със слаба механична здравина трябва да се отстраният. Неравности до 5mm се изравняват с „Теракол®"C1T 24 часа преди облицоването с плочки. Силно погълщащи основи трябва да се грундират предварително с дълбокопроникващ „Борогрунд®", разреден 1:4 -1:5c вода.

Плочките не се киснат във вода, а се залепват сухи.

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Циментови замазки
- Бетонови повърхности
- Хоросанови мазилки

За други основи, моля да се консултирате с нас!

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- пластмасови повърхности
- гипсокартон и др.

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:

Назъбена шпакла

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

С вода и оствъргване

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и по-високи от 30°C.
- Не се препоръчва към лепилото да се добавя цимент, пясък и др., тъй като това ще доведе до влошаване на качеството.
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.

НАЧИН НА РАБОТА:

В пластмасов съд се смесват 6 - 6,5 l вода за 25 kg лепило и се разбъркват с механична бъркалка до пълното хомогенизиране на сместа. Сместа се оставя да узре 10-15 min, след което отново се разбърква и е готова за работа. Лепилото се нанася с дълга назъбена маламашка така, че след притискане на плочата материалът да покрива минимум 2/3 от гърба й при употреба на закрито и минимум 90% от гърба й при употреба на открито. Намазва се такава част от основата, която може да се налепи за 15-20 min. Време за употреба на готовия разтвор 3-4 часа. Може да се фигира след 24 часа.

**ПРЕПОРЪКИ:**

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/профессионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Продуктът съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.