



**weber 110G**

Зидарски разтвор за керамични тухли

## ОПИСАНИЕ

Разтвор за зидане и измазване на керамични тухли.

- Добро сцепление към основата
- Добра обработваемост
- Керамични и клинкерови тухли
- Зидане и измазване
- Външни и вътрешни условия
- Добра обработваемост

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за зидане и измазване на стени от керамични, клинкерови тухли и бетонни конструктивни елементи. За външна и вътрешна употреба. Продуктът дава възможност за приготвяне на малки количества разтвор на мястото на употреба.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

За приготвяне на разтвора към 3.3 л. вода се добавя 25 кг. суха смес. Разбъркайте до получаване на хомогенна консистенция. Не добавяйте други вещества. При използване на миксер или бетонобъркачка разбъркването трае 6-8 минути.

Разтворът 110G се нанася върху основата с мистрия веднага след смесването. Тухлите се полагат като леко се притискат. Да се спазват традиционните правила на технологията на зидане. Зидането се извършва на пълни фуги от 10-15 мм.

## РАЗХОДНА НОРМА

Около 35 кг/м<sup>2</sup> с дебелина ½ тухла и фуги 10 мм.

## СЪХРАНЕНИЕ

1 година считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения.

## ОПАКОВКА

Книжен чувал със защитно фолио 25 кг. (±1,5%)

Палет 1050 кг. 42 бр. Чували.

## ПРЕПОРЪКИ

- Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .
- Прясната зидария да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване поне 24 часа след полагането и.
- Да не се използва повторно замърсен материал.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

### ПРОДУКТ

Цимент	10-20%
Добавъчни материали	80-90%
Якост на сцепление	$\geq 0.15 \text{ N/mm}^2$
Съдържание на хлориди	$< 0.1\% \text{ Cl}$
Реакция на огън	Клас А1
Коефициент на преминаване на водни пари	$\mu 15/35$
Топлопроводност	$\lambda_{10,dry} 0.71 \text{ [W/mK]}$
Якост на сцепление с газобетон след атмосферно въздействие	$\geq 0.15 \text{ N/mm}^2$

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Необходимо количество вода:	3,3 л. $\pm 2\%$ за 25 кг. суха смес
Дебелина на слоя:	-15 мм
Време за работа:	3 часа
Максимална якост:	след 7 дни

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

