



ВЪНШНА И  
ВЪТРЕШНА  
УПОТРЕБА



ВОДО-  
УСТОЙЧИВ



СИЛНО  
ЕЛАСТИЧЕН



**webercolor comfort**

Цветна фугираща смес

## ОПИСАНИЕ

Цветна фугираща смес на циментова основа за фугиране на плочки на стени и подове. За фуги с ширина до 6 mm при вътрешна и външна употреба.

Отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 13888, клас CG2W Ar

SCS® - Изключителна устойчивост на цвета

Предлага се в 30 цвята

- Устойчива на изтъркване
- Не се напуква
- Не задържа замърсявания
- Водоустойчива
- Устойчива на почистване с най-разпространените битови химически препарати

## СЪСТАВ

- Цимент
- Фин пясък
- Специални добавки и минерални пигменти

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Използва се за:

- За външна и вътрешна употреба
- За стени и подове
- За fugи с ширина до 6 mm

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

### Основата трябва да е достатъчно:

- здрава
- равна
- суха
- обезпашена

Фугите трябва да са изчистени от остатъци лепило, свободни пясъчинки или други строителни материали.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Изчакайте минимум 24 часа от полагане на плочките, преди да

започнете фугирането. Преди фугиране почистете добре фугите от лепило и ронещи се частици. Обезпашете.

Пригответе фугиращата смес като към всеки 1 kg суха маса добавите 0.3 l вода. Разбъркайте (най-добре с машинна бъркалка) до постигане на хомогенна смес. Оставете сместа да отлежи около 5 минути за пълно свързване на компонентите ѝ и разтваряне на пигментите, пребъркайте и пристъпете към фугиране.

С помощта на маламашка с гумен ръб нанесете фугиращата смес диагонално на фугите на плочките.

Изчакайте около 10 минути и с влажна гъба почистете лицето на плочките. След това отново с влажна гъба и без натиск почистете и оформете самите фуги, като отстраните излишната фугираща смес.

Остатъците от фугираща смес по лицето на плочките почистете със сух и мек парцал. Не излагайте пряко нанесения материал на влага, силна топлина или силни въздушни течения.

## ОПАКОВКА

Полиетиленова торба 1 kg / кашон  
16 kg / палет 576 kg

Полиетиленова торба 2 kg / кашон  
16 kg / палет 576 kg

## **СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ**

24 месеца, считано от датата на производство (вж. отстрани на чувала), в оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения.

## **РАЗХОДНА НОРМА**

В зависимост от размера на плочките и ширината на фугите. За да изчислите приблизителното количество, необходимо за Вашия проект използвайте продуктивния калкулатор на [bg.weber](http://bg.weber) или приложението [webercolor](#).

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

( при +23° C и относителна влажност 50 % )

<b>ПРОДУКТ</b>	
Клас, съгласно изискванията на БДС EN 13888	CG2 W Ar
Абразивоустойчивост	≤ 1 000
Якост на огъване след 28 дни (Мра)	≥ 3.5 N/mm <sup>2</sup>
Якост на натиск след 28 дни (Мра)	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
Свиване	≤ 2.0 mm/m
Абсорбция на вода след 30 мин.	≤ 2 g
Абсорбция на вода след 240 мин.	≤ 5 g
Плътност на втвърден разтвор	1.6 kg/dm <sup>3</sup>
Температурна устойчивост	-20° C до +70° C

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	
Време за работа	Около 60 минути
Необходимо количество вода	30%
Възможност за стъпване	След 12 часа
Механично натоварване	След 3 дни
Температура за работа	+5° C до +30° C

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

