



weberfloor 4010

Саморазливна смес за
изравняване на подове

ОПИСАНИЕ

Самонивелираща се смес на циментова основа за прецизно изравняване на подо-ве във вътрешни помещения върху стабилни повърхности.

- Отлична саморазливност
- Здраво сцепление с основата
- Подходяща при подово отопление
- Вътрешна употреба

СЪСТАВ

- Цимент
- фин пясък и специални добавки и пълнители.

Съдържанието на разтворим хром Cr (VI) е по-ниско от 0.0002 % от общото сухо тегло на цимента.

ПРИЛОЖЕНИЕ

weber.floor 4010 ефективно подравнява основи от бетон, циментови и варо-циментови замазки, като дебелината на нанесения слой трябва да е от 2 mm до 10 mm.

Използва се за подготовка на основата преди полагане на последващи покрития (керамични плочки, ламини-ран и естествен паркет, мокети и т.н.).

Материалът постига идеална хоризонтална повърхнина и не е подходящ за постигане на повърхности под наклон

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е:

- твърда
- суха
- равна

- без циментов прах или свободни пясъчинки
- без следи от опушване или мазнини
- да има добра товароносимост.

При подготовка на циментови и варо-циментови замазки е необходимо предварително грундиране с **weberprim 801** за порьозни основи.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Работете само върху здрава основа. Преди полагане на саморазливната смес основата трябва да се грундира. Нанесете с мече или четка **weberprim 801** и изчакайте 1 - 2 часа до пълното му изсъхване.

Към 5.75 л. чиста вода постепенно се добавя 25 kg сух материал. Разбъркайте добре на бавни обороти до постигане на хомогенна смес, без мехурчета. Оставете сместа да отлежи 5 -10 минути, след което разбъркайте отново. Спазвайте точните пропорции на водата към сухата смес. При предозиране на водата е възможно да се понижат якостните свойства на продукта.

Готовата за нанасяне смес се разстила с помощта на мистрия или маламашка. Трябва да постигнете работен слой с дебелина до 10 mm. Процесът на разливане трябва да бъде непрекъснат.

Отстранете останалия в материала въздух с помощта на валеж с шипове. След като обработите

повърхността, нанесеният пласт трябва да съхне в затворено помещение, за да се избегнат прекият достъп на слънчеви лъчи и въздушни течения.

Изчакайте 72 часа за изсъхване на саморазливната смес и можете да пристъпите към полагане на следващото покритие - керамични плочи, ламиниран паркет, естествен паркет, мокети и други.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се работи при температура между +5°C и +25 °C. След полагане да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането.

РАЗХОДНА НОРМА

1,5 kg/m² при дебелина на слоя от 1 mm.

ОПАКОВКА

Книжен чувал със защитно фолио
25 кг. (±1,5%)

Палет 1050 кг. 42 бр. чували.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

1 година считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения.

ПРЕПОРЪКИ

Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .

Нанесеният материал да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване поне 24 часа след полагането.

Да не се използва повторно замърсен материал.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° С и относителна влажност 50 %)

ПРОДУКТ

Необходимо количество вода
Време за отлежаване

около 5.75 l за 25 kg суха смес
10 мин

Реакция на огън

A1

Отделяне на агресивни вещества

СТ

Якост на натиск

C 40

Якост на огъване

F 7

Устойчивост на износване

A 22

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

