



**weberfloor basic**

Циментова подова замазка

## ОПИСАНИЕ

Подова замазка на циментова основа за ръчно полагане в дебелини от 10 до 80 mm. Мразоустойчива, с понижена свиваемост и висока устойчивост на стягане. За вътрешна и външна употреба.

- Висока товароносимост
- Нанасяне в слой до 80 mm
- За вътрешна и външна употреба

## СЪСТАВ

- Цимент
- фин пясък и специални добавки и пълнители.

Съдържанието на разтворим хром Cr (VI) е по-ниско от 0.0002 % от общото сухо тегло на цимента.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

За полагане на замазки под финални подови покрития като мокети, PVC, коркови, керамични или каменни покрития, паркет и др. Използва се също така за циментови подове в котелни помещения, мазета, индивидуални гаражи, стопански помещения и други обекти за обществено ползване.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Към 4.5 – 4.8 l вода постепенно се добавя 25 kg сух материал. Разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа, докато се получи смес без бучки или следи от сух материал в нея.

**weberfloor basic** се полага върху основата 5 минути след приготвянето и, както традиционните циментови замазки. Разтворът се изтегля с мастар, който се движи върху

предварително подложени, нивелирани водачи.

Нанесете следващото количество приготвен разтвор максимално бързо преди първият слой да започне да стяга. След полагане на материала загладете с маламашка или подходяща машина (тип хеликоптер). За допълнително втвърдяване на повърхностите в помещения, изложени на износване, може да се използват повърхностни втвърдители.

## РАЗХОДНА НОРМА

Около 20.0 kg/ m<sup>2</sup> за дебелина на слоя 10 mm. При неравни основи разходът може да варира.

## ОПАКОВКА

Книжен чувал със защитно фолио 25 кг. (±1,5%)

Палет 1050 kg 42 бр. чували.

## СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

1 година считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения.

## ПРЕПОРЪКИ

- Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .
- Нанесеният материал да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване поне 24 часа след полагането.
- Да не се използва повторно замърсен материал.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

( при +23° C и относителна влажност 50 % )

### ПРОДУКТ

Цвят	Сив
Необходимо количество вода	Около 3.500 l за 25 kg суха смес
Време за отлежаване	5 мин
Якост на натиск	C 25
Якост на огъване	F 5
Устойчивост на износване	A 9

Сен-Гобен България ЕООД  
гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •  
ул. „Император Константин Велики“ 13  
тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •  
e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

