



ВЪНШНА И
ВЪТРЕШНА
УПОТРЕБА



ВАЛЯК
ИЛИ ЧЕТКА



weberprim 801

Дълбокопроникващ алкалоустойчив грунд

ОПИСАНИЕ

weberprim 801 е дълбокопроникващ дисперсионен грунд на синтетична основа, несъдържащ разтворители. Използва се предимно като грунд за заздравяване и импрегниране на абсорбиращи минерални основи, а така също и за създаване на непроницаем финален слой върху минерални матови основи, като се постига “полиращ” ефект.

- Не се “разпенва”;
- Алкалоустойчив;
- Отличен резултат при импрегнация и заздравяване на основата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за:

- Заздравяване на порести и запрашени основи;
- Импрегниране на циментови мазилки, пенобетон, плоскости от гипскартон и фиброцимент;
- Полиране на матови дисперсионни бои и тапети;
- Третиране на основата преди залепване на керамични плочки върху гипсови мазилки, плоскости от гипскартон или гипсфазер;
- За грундиране на основата преди полагане на **дисперсни и цимент полимерни хидроизолации**.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Основа **weberprim 801** може да се полага върху бетон, циментови мазилки и замазки, газобетон, гипсови мазилки, пенобетон, плоскости от гипскартон, гипсфазер и фиброцимент, матови дисперсионни бои и тапети. Основата може да бъде суха или леко влажна, почистена от прах и мазни петна. Трябва да се премахнат свободните частици. Неравностите по основата трябва да се изгладят с подходящи материали. Стари слоеве боя или люпеци се покрития се измиват и/или отстраняват.

Смесване

В зависимост от вида и попиваемостта на основата, **weberprim 801** може да се разрежи с чиста вода в съотношение 2:1.

Полагане

За стари основи, **weberprim 801** следва да не се разрежда преди нанасяне. Ако основата е силно попиваща и с едропореста структура е необходимо да се положат 2 слоя. **weberprim 801** се нанася обилно с четка, валяк или машинно. Да се избягва полагането по време или малко преди да завали дъжд. Три часа след полагането на **weberprim 801**, върху него може да се нанесе боя или друго покритие. При влажно време този срок се удължава.

Ако **weberprim 801** се полага в хладилни помещения или зали за шоково замразяване, е необходимо да се осигури достатъчно време за изсъхване на грунда, за да се избегне възможното влияние върху вкуса на храните.

weberprim 801 намалява до много ниска степен абсорбцията на влага от основата върху която е положен. Когато **weberprim 801** изсъхне, върху него могат да се нанесат дисперсионни бои или синтетични мазилки, както и хидроизолационна мембрана.

БЕЛЕЖКИ

Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Следователно, гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Съблюдавайте изискванията за безопасност за предпазване на здравето и предотвратяване на инциденти, описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. С издаването на тази техническа карта всички предишни губят своята валидност. Информация, предоставена от наши служители и/или дистрибутори извън предоставената в тази техническа карта, трябва да бъде потвърдена в писмен вид. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.

РАЗХОДНА НОРМА

Разходната норма в зависимост от вида на основата е около 150-250 ml/m². Точната разходна норма следва да се провери на пробна повърхност.

ОПАКОВКА

1 | шише / 30 | туба

480 | в палет

ДОСТАВКА И СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца, в оригинална опаковка, в закрити, сухи и проветриви помещения. Да се пази от замръзване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° С и относителна влажност 50 %)

ПРОДУКТ	
Основа	Синтетична дисперсия
Цвят	Безцветен, червен
Обемна плътност	Прибл. 1.01 кг/dm ³
Температура на полагане	+ 5°С до + 35°С (на въздуха и основата)
Консистенция	Течна
Полагане	С четка или валяк
Време за свързване	6-24 часа в зависимост от атмосферните условия
Време за изсъхване	Около 1-2 часа при +20°С
Коефициент на съпротивление на преминаването на водните пари	H ₂ O = около 1 800
Почистване	С вода

Сен-Гобен България ЕООД
гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •
ул. „Император Константин Велики“ 13
тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •
e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

