



**webertherm Стъклотекстилна мрежа**

Алкалоустойчива армираща стъклотекстилна мрежа.

Предимства	Предназначение
Висока механична якост	За армиране на шпакловъния слой при топлоизолационни системи webertherm
Отлична дименсионална стабилност	
Съвместима с всички основни системи	За диагонално армиране на ъглови участъци на прозорци и врати

## ПРИЛОЖЕНИЕ

**Използва се за:**

- армиране на шпакловъчния слой при шпакловъне на топлоизолационни плоскости от експандиран полистирол (EPS-F) и каменна минерална вата (MW)
- изпълнение и на заздравяващи шпакловки

## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Основата трябва да е с равна повърхност, здрава и суха, устойчива на натоварване.

При неравност на топлоизолационните плочи те трябва да се шлайфат и обезпрашат.

Лепилно-шпакловъчната смес се нанася с неръждаема

гребеновидна маламашка с височина на ръба 10 mm.

В прясно нанесената шпакловъчна смес отвесно се полага стъклотекстилната мрежа, като краищата на отделните ленти се припокрива минимум 10 cm.

Дебелината на шпакловъчния слой трябва да е около 3 mm.

Да се спазва технологичното време за последващо покритие – 7 дни.

## РАЗХОДНА НОРМА

Около 1,1 m/m<sup>2</sup>

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

### ПРОДУКТ

Ширина	110 cm
Дължина	50 m
Размер на бримките	ок. 4x4 mm
Тегло	≥ 145 g/m <sup>2</sup>
Сила на скъсване	≥ 2000 N/50 mm

## ОПАКОВКА

Ролка: 55 m<sup>2</sup>

Ролките са опаковани вертикално в картон, върху дървена скара.

## СЪХРАНЕНИЕ

Опакованите ролки да се съхраняват в сухи помещения. Температурата на съхранение: от -10 °C до +50 °C.

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

