



## МОНТАЖНО ЛЕПИЛО - DECO MONTAGE

Последна редакция: 19/07/2011г.

Технически характеристики:

стр. 1 от 2

Основа	Акрилна
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Физическо изсъхване и втвърдяване
Специфично тегло (DIN 53479)	Около 1.3 г/см <sup>3</sup>
Температурна устойчивост	-20°C до + 70°C
Отворено време*	15 мин.
Време за втвърдяване	Крайна якост след 24-48ч.

\*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

### Описание на продукта:

Deco Montage е строително лепило без разтворители с високо начално сцепление (70кг/м<sup>2</sup>) и висока якост на залепване.

### Характеристики:

- Без разтворители
- Запълва неравности и цепнатини при залепване на неравни повърхности
- Начално залепващо действие: 70кг/м<sup>2</sup> (цялостно залепване на повърхността)
- Директно нанасяне върху едната повърхност
- Устойчивост на влага
- Може да се боядисва

### Приложения:

Изключително подходящ за залепване на тежки материали като дърво, синтетични строителни материали, панели, метал, каменни повърхности и др. с различни видове подложки като дърво, каменни подложки, мазилка, гипсокартон и др.

### Опаковка:

Цвят: бял

Опаковка: флакон 310мл.

### Повърхности:

**Вид:** Всички видове повърхности с изключение на полиетилен (PE), полипропилен (PP) и битумни повърхности. Поне една от повърхностите трябва да бъде пореста – в противен случай скоростта на втвърдяване значително намалява.

**Състояние на повърхността:** подложките трябва да бъдат сухи, чисти, обезпрашени и обезмаслени

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

### Нанасяне:

**Метод:** Нанесете лепилото на точки или ивици (на всеки 15см. за панели) с помощта на пневматичен пистолет върху едната повърхност. Винаги нанасяйте лепилото по краищата и ъглите на панелите. Притиснете повърхностите една към друга и фиксирайте с гумен чук. Възможно е да се наложи допълнителна поддръжка. Пълна якост на залепването се постига след 24-48ч.

**Температура:** +5°C до +35°C

**Почистване:** ако лепилото не е втвърдено – с вода, ако е втвърдено – механично.

**Възстановяване:** със същия материал.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.



---

## МОНТАЖНО ЛЕПИЛО - DECO MONTAGE

---

Последна редакция: 19/07/2011г.

стр. 2 от 2

### Съхранение:

12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температура между + 5°C и + 25°C.

Пазете от замръзване.

### Техническа информация:

Начално сцепление: най-малко 70 кг/м<sup>2</sup>

Крайна якост (дърво-дърво): 22кг/см<sup>2</sup>

Крайна якост (дърво-алуминий): 16кг/см<sup>2</sup>

Крайна якост (дърво-PVC): 12кг/см<sup>2</sup>

### Забележки:

- Крайната якост на сцеплението зависи от приложения натиск при лепене. Продължителността на оказания натиск не е толкова важна.

- Не използвайте продукта за приложения, които предполагат продължително потапяне във вода.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.