

Архитектурни

Дърво

Интериор/Екстериор

Тimmer полиуретанов лак за дърво



Висококачествен водоразредим полиуретанов лак за дърво, предназначен за защита и декорация на всякакъв вид дървени повърхности и изделия от твърда и мека дървесина в интериора и екстериора - градински мебели, огради, врати, парапети, беседки, ламперии и др.

Практически свойства

- Дебелослойно покритие;
- Възможност за полагане в 1 слой;
- Образува твърд, но еластичен филм, отличаващ се с устойчивост против отлепяне и лющене;
- Притежава антиблокинг ефект;
- Издържливост на атмосферни влияния.

Технически показатели

Външен вид (след разбъркване)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min	Min 6000
Плътност, Kg/L	1,05 ±0,02
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	130
Блясък	Гланц: при 60° > 60% Мат: при 85° < 10%
Покривност (за един слой)	10-15m ² /L
Изсъхване на допир	2 часа
Нанасяне на втори слой	4-6 часа
Пълно изсъхване	24 часа

Цветове

Безцветен.
Предлага се в два варианта - мат и гланц.

Подходящи основи

Дървени повърхности

-

-

Неподходящи основи

Метални повърхности

Пластмаси

-

Подготовка на основата

Нови повърхности

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах. За допълнителна защита на дървесината импрегнирайте с Timmer импрегнант за дърво.

Боядисвани/лакирани повърхности

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах, мазнини, смолни остатъци и други замърсявания. За допълнителна защита на дървесината импрегнирайте с Timmer импрегнант за дърво.

Нанасяне

Препоръка	Преди употреба разбъркайте продукта добре.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C

Средства за нанасяне

Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Валяк	-

Разреждане	Може да се разреди до 5 % с вода.	Пистолет	Използвайте безвъздушен пистолет.
Начин на работа	Повърхностите трябва да са здрави, добре почистени от прах, мазнини, стари покрития и други замърсявания. За допълнителна защита на дървесината импрегнирайте с Timmer импрегнант за дърво. Оставете обработените изделия да изсъхнат добре от 4 до 6 часа. След импрегнацията, нанесете Timmer полиуретанов лак за дърво с четка или безвъздушен пистолет в 1-2 слоя. Всеки следващ слой нанасяйте след изсъхване на предходния (4-6ч).		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Timmer импрегнант за дърво	I	Timmer импрегнант за дърво	I
Междинен слой	Не се нанася	-	Не се нанася	-
Финишен слой	Timmer полиуретанов лак за дърво	I-II	Timmer полиуретанов лак за дърво	I-II

Почистване
С вода преди засъхване на инструментите.

Разфасовки:
750ml.

Съхранение
В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения, при температура от 5°C до 30°C. Пазете от замръзване!

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“