

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0048

Архитектурни

Дърво/метал

Интериор/Екстериор

Леко AQUA Сатен



Леко AQUA Сатен е продукт, произведен на базата на водна емулсия на 100% акрилатен съполимер, пигменти, пълнители и специални добавки. Употребява се за вътрешно и външно боядисване на дърво, грундиран метални повърхности, бетон, каменни повърхности, гипс.

Практически свойства

- Отлична атмосферостойчивост - продължително запазване на цвета, гланца и еластичността при големи температурни разлики;
- Висок сатенен блясък;
- Много добра устойчивост срещу слепване на боядисаните повърхности при натиск и затопляне;
- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне;
- Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето;
- Слаба миризма.

Технически показатели

Външен вид (след разбъркване)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min	1500
Плътност, kg/L (в зависимост от цвета)	1,22-1,34 ± 0,02
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	130
Блясък при 60°, max	60%
Покривност (за един слой)	12-13 m ² /L
Изсъхване на допир	30 минути
Нанасяне на втори слой	3-4 часа (след изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	до 24 часа

Цветове

Бял, жълт, червен, зелен, син, кафяв, черен.

Подходящи основи

Дървени повърхности
Метални повърхности
Бетон, гипсова шпакловка, гипсокартонени плоскости и каменни повърхности

Неподходящи основи

Стари силикатни основи
Пластмаси

Подготовка на основата

Нови повърхности

Почистете повърхностите от прах, мазни петна и др. замърсявания. Поради сатенения блясък на покритието, боядисваните повърхности трябва да са много гладки и добре изравнени. Каменни и бетонни повърхности грундирайте с Леко Нано грунд или с боя, разреждана 1:1 с вода. Металните повърхности грундирайте предварително с антикорозионни грундове(ПФ-07) или с грундове за обща употреба (водни или на основата на органични разтворители). За дървени повърхности грундирайте с Леко грунд импрегнационен за дърво.

Боядисвани повърхности

Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността.

Нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.
Разреждане	До 5% с вода.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Лекo AQUA Сатен , разрежена при необходимост до 5% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.

Средства за нанасяне	
Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Валяк	Използвайте валяк с дължина на влакното 8-12mm.
Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане, конвенционален пистолет.

Препоръчителни системи				
Дървени повърхности			Метални повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Лекo грунд импрегнационен за дърво	I	Грунд антикорозионен бързосъхнещ ПФ-07	I
Междинен слой	Лекo AQUA Сатен	I	Лекo AQUA Сатен	I
Финишен слой	Лекo AQUA Сатен	I	Лекo AQUA Сатен	I

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
0.700 L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“