

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

Архитектурни

Дърво/метал

Интериор/Екстериор

Леко алкидна боя гланц



Висококачествена алкидна боя, с гланцов финиш. Предназначена за външно и вътрешно боядисване на дървени и метални повърхности. С богата палитра от наситени и изключително трайни цветове на покритията.

Практически свойства

- Гланцово покритие;
- Много добра атмосферостойчивост;
- Много добра покривност;
- Разнообразие от красиви цветове с траен блясък;
- Лесно нанасяне;
- Висока еластичност.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	хомогенна течност
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min	900
Плътност, kg/L	0.98-1.20
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	300
Блясък при 60°, min	80%
Покривност (за един слой)	13 m ² / L
Изсъхване на допир	3-4 часа
Нанасяне на втори слой	след 12 часа
Време на изсъхване	22 часа

Цветове

Предлага се в следните цветове: RAL9016, RAL1015, , RAL6018, RAL7046, RAL8012, RAL1018, RAL2010, RAL3020, RAL6026, RAL3002, RAL6029, RAL5015, RAL8001, RAL8016, RAL9005.

Подходящи основи

Черни метални повърхности
Дървени повърхности

Неподходящи основи

Цветни метални повърхности
Циментови
Варо-циментови
Варо-пясъчни

Подготовка на основата

Нови повърхности

Обезмаслете новите метални/дървени повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. Грундирайте:
- дървени повърхности- Леко грунд за дърво импрегнационен.
- черни метали- Леко алкиден грунд ПФ-02.

Боядисвани/лакирани повърхности

Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.Ръждясалите метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда и грундирайте с Леко алкиден грунд ПФ-02 за черни метали.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Преди употреба разбъркайте добре (2-3 мин.) продукта.	Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Условия на нанасяне	Работи се при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Разреждане	При необходимост се разрежда до 2 % с Разредител Оргахим.	Шприц-Пистолет	-
Начин на работа	Нанесете първия слой Лeko алкидна боя гланц равномерно върху металната повърхност. Вторият слой може да нанесете веднага след предходния или след изсъхването му(12 часа).		

Препоръчителни системи				
Дървени повърхности			Метални повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Лeko грунд за дърво импрегнационен		Лeko алкиден грунд ПФ - 02	
Междинен слой	Лeko алкидна боя гланц		Лeko алкидна боя гланц	
Финишен слой	Лeko алкидна боя гланц		Лeko алкидна боя гланц	

Почистване
Разредител АМВ или разредител Оргахим

Разфасовки:
650 ml и 2.5 L

Съхранение
В закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производството във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“