

Архитектурни

Дърво

Интериор/Екстериор

ЛЕКО ЛАЗУРЕН ЛАК



Леко Лазурен лак е продукт произведен на базата на високомаслена алкидна смола, разтворители, транспарентни железooксидни пигменти и други специални добавки. Употребява се за лакиране на дървени повърхности на открито и закрито.

Практически свойства

- Отлична проникваща способност;
- Дълготрайна защита срещу атмосферна влага и UV- лъчи;
- Осигурява елегантни, близки до природата цветове и цветови комбинации на лакираните изделия;
- Много добра разливност.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна безцветна/оцветена течност Опалесцираща
Плътност, kg/L	0.90-0.97
Вискозитет KU, (в зависимост от цвета)	40-90
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l, max	400
Покривност (за един слой)	8-13m ² /L
Нанасяне на втори слой	След изсъхване на първия (до 24 часа).
Пълно изсъхване	до 24 часа

Цветове

Бор, кестен, палисандър, махагон, орех, ебонит, дъб, венге, ела, смърч, череша, вишна, бреза и безцветен.

Подходящи основи

Дървени повърхности

Неподходящи основи

Метални повърхности
Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки
Боядисани дървени повърхности

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите повърхности трябва да почитете от прах, мазни петна и други замърсявания.Грундирайте с Леко грунд за дърво импрегнационен.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете ерозираната дървесина, почитете от смолни остатъци, китнете пукнатините и другите дефекти. Шлайфнете дървените повърхности и почистете от прах.

Нанасяне

Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.
Разреждане	Разреждане с разредител АМВ до 5% (при необходимост).

Средства за нанасяне

Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Валяк	Използвайте валяк с дължина на влакното 2-6mm.
Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане, конвенционален пистолет.

Начин на работа	Върху подготвените повърхности нанесете един слой Леко лазурен лак. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.
------------------------	---

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко грунд за дърво импрегнационен	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко лазурен лак	I	Не се нанася	-
Финишен слой	Леко лазурен лак	I	Леко лазурен лак	I-II

Почистване
Разредител АМВ

Разфасовки:
0.650L, 2.5L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температура до 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Леко лазурен лак се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“