

# Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0017

Архитектурни

Дърво

Интериор/Екстериор

## Леко яхтен лак

Леко яхтен лак представлява еднокомпонентен полиуретанов гланцов лак - разтвор на уретаналкидна смола, в подходящи разтворители, сикативи, добавки. Употребява се за лакиране на предварително грундирани или негрундирани дървени повърхности на открито и закрито (Напр. подове, яhti, ламперии, мебели и др.).



### Практически свойства

- Висока атмосферостойчивост;
- Висока устойчивост на изтриване;
- Устойчивост на вода и алкално действащи вещества;
- Лесен за нанасяне - отлична разливност.

### Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	еднородна, бистра течност без видими механични примеси
Плътност, kg/L	0.89±0.02
Време за изтичане - фуния 6 mm, s min	25
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	500
Покривност (за един слой)	7-11 m <sup>2</sup> /L
Изсъхване на допир	-
Нанасяне на втори слой	след 8 часа
Пълно изсъхване	8 часа

### Цветове

Безцветен.

### Подходящи основи

Здрави грундирани или негрундирани дървени повърхности  
Повърхности от черни метали

### Неподходящи основи

Циментови основи  
Варо-циментови основи  
Варо-пясъчни основи

### Подготовка на основата

#### Нови дървени повърхности

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи, чисти, обезмаслени и обезпрашени. Мазните петна отстранете с Разредител АМВ;

#### Боядисвани/лакирани дървени повърхности

Почистете старите повърхности от прах, мазни петна и други замърсявания.

### Нанасяне

Препоръка Разбъркайте добре преди нанасяне.

### Средства за нанасяне

Четка Използвайте четка от естествено влакно.

Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на влакното 4-6mm.
Разреждане	С разредител АМВ до 4%.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане, конвенционален пистолет.
Начин на работа	Върху подготвените повърхности нанесете два слоя Леко яхтен лак, разреден при необходимост с до 4% разредител АМВ. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко импрегнационен грунд за дърво	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко Яхтен лак	I	Не се нанася	-
Финишен слой	Леко Яхтен лак	I	Леко Яхтен лак	I-II

Почистване
Разредител АМВ.

Разфасовки:
0.650L и 2.5L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения при температура до 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Леко Яхтен лак се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“